

Strato

A base aqueuse, respecte l'environnement, odeur neutre



Strato 101
Liant de rebouchage

1

env. 30 min



Strato 101
Liant de rebouchage

env. 30 min



Strato 200
Vernis de fond
Réduit le collage des chants

2

env. 60 min



Strato mono-composant ou bi-composant

env. 6 h



Strato mono-composant ou bi-composant

3

env. 6 h



Strato mono-composant ou bi-composant

env. 6 h



Strato mono-composant ou bi-composant

4

env. 6 h



Strato mono-composant ou bi-composant

env. 6 h



Séchage total après 7 jours



Pour prolonger la durée, entretenir avec **euku-wax** (cire)

1 HS huile + Strato bi-comp.

Donne un aspect de chaleur du bois grâce à l'huile en couche de fond et d'entretien facile



Strato 101
Liant de rebouchage

1

env. 30 min



euku-öl 1 HS (huile)
Imprégnation après 15 min passer la mono-brosse

2

env. 12-24 h



Strato bi-composant

3

env. 6 h



Strato bi-composant

4

env. 6 h



Séchage total après 7 jours



Pour prolonger la durée d'entretien avec **euku-wax** (cire) et **euku-wax mat** (cire mat) antidérapant

euku-huile

Surface à l'aspect naturel de vos parquets avec les euku-öl (huiles eukula)



H 99
Liant de rebouchage base solvant

1

env. 20 min



env. 30 min



euku-öl 1 HS (huile)
Huile-Imprégnation mat
Après 15 min passer la mono-brosse

2

env. 15 min



euku-öl 2Plus HS (huile)
Huiler, cirer en un passage
Après 15 min passer la mono-brosse

env. 15 min



euku-pflegeöl (huile d'entretien)
Après 15 min passer la mono-brosse

3

env. 24 h



euku-refresher (renovation)
Après 15 min passer la mono-brosse

env. 24 h



Terminer avec la **euku-polierwolltuch** (laine à polir)
euku-öl 1 HS + euku-pflegeöl (huile d'entretien) = mat
euku-öl 2 Plus HS + euku-refresher (renovation) = satiné mat



Ouverture au fort trafic après 8 jours

Pour le nettoyage et l'entretien, utiliser **euku-pflege-emulsion** (émulsion d'entretien)

UA

Vernis mono composant alkyde uréthane pour parquet.
Collage des joints très réduit, adapté pour chauffage
au sol



1

H 99

Liant de rebouchage
base solvant

env. 20 min



H 99

Liant de rebouchage
base solvant

env. 20 min



2

G 200

Fond universel

env. 30 min



UA 510 / 511 / 512

Vernis + 10-20%
V 28 UA-diluant

env. 6 h



3

UA 510 / 511 / 512

Vernis

env. 12 h



UA 510 / 511 / 512

Vernis

env. 12 h



4

UA 510 / 511 / 512

Vernis

env. 24 h



UA 510 / 511 / 512

Vernis

env. 24 h



Séchage total après 8 jours



Pour prolonger la durée, entretenir avec
euku-wax (cire)

Application spatule

Application en une journée pour l'habitation



1

H 99

Liant de rebouchage
base solvant

env. 20 min



H 99

Liant de rebouchage
base solvant

env. 20 min



2

G 280

Spatule pvc

env. 10 min



G 280

Spatule pvc

env. 10 min



3

G 280

Spatule pvc

env. 40 min



G 280

Spatule pvc

env. 40 min



4

UA 510 / 511 / 512

Vernis mono-composant

env. 24 h



**PU 551/
PU 550 duricisseur**

Vernis bi-composant

env. 12 h



Séchage total après 8 jours



Pour prolonger la durée, entretenir avec
euku-wax (cire)

eukula®

protection pour liège et parquet

PROCÉDURE D'APPLICATION

Pour plus de renseignements consulter nos fiches techniques ou
notre service technique

Traitement et protection de vos parquet avec
notre système eukula

eukula

BRONNER
Teintes - Vernis
Z.I. Rue du Chemin de Fer
F 67116 Reichstett
Tel. 0 388 209 820
Port. 0 608 033 938
Fax 0 388 209 821
eMail: bronner@bronner.biz
www.bronner.biz