

eukula

Schutz für Kork und Parkett



KEEP IT SIMPLE SHORT

En aspect huilé, avec les avantages d'un vitrificateur

COMMENT?

30 mn après l'application du liant de rebouchage STRATO 101 égrener.

Appliquer à la spatule l'huile high solid euku-öl 1HS (90% d'extrait sec), égaliser de suite à la mono-brosse et un pad beige.

Le lendemain sans égrenage intermédiaire appliquer le vernis à base d'eau bi-composant Strato 461/ 462 / 463 en 2 couches.

Le réchauffement du bois est comme avec un vernis solvant car il est huilé mais avec l'avantage d'un parquet vernis.