



KEEP IT SIMPLE SHORT

Пол выглядит как покрытый маслом, с «поджиганием» цвета, но покрыт легким в уходе лаком.

Как это возможно?

Спустя 30 минут после обработки паркетных швов затиркой Strato 101 произвести шлифовку.

Затирка предотвратит потемнение паркетных швов.

Нанести шпателем масло High Solid eukula, euku-ol 1 HS с 90% - ным содержанием сухого вещества, и сразу же отполировать бежевым падом.

На следующий день без заматовки нанести в два приема водный 2К - лак с содержанием ПУ, Strato 461 полуматовый или Strato 462 экстраматовый.

И таким образом, у пола, покрытого легким в уходе лаком, прекрасный интенсивный цвет благодаря обработке маслом.

KEEP IT SIMPLE SHORT