



## Treppen schnell versiegeln mit Strato 331 satin / Strato 332 matt Treppenlack

### Der Aufbau für rohe Treppenstufen mit Strato 331/332

**1 x Strato 331/332**            30 – 40 Min. Trocknung bei Spritzapplikation  
   4h\*                    Trocknung bei Rollapplikation

Zwischenschliff

**1 x Strato 331/332**            30 – 40 Min. Trocknung bei Spritzapplikation  
   4h\*                    Trocknung bei Rollapplikation

- bei optimalen Bedingungen, bei ca. 23 °C / 50% rel. Luftfeuchte ist der Strato 331/332 nach ca. 4h trocken, begehbar und schleifbar.

Endhärte ist bei Spritzapplikation nach 48h erreicht,  
bei Rollapplikation in zwei Schichten nach 3 Tagen!

Pflege mit euku-wax nach DIN 18032.

Für die Airlessanwendung (0,28 oder 0,33 mm Düse) muss kein Wasser zugegeben werden, bei Verarbeitung mit der Becherpistole kann bis zu max. 5% Wasser zugegeben werden.

### Der Aufbau für rohe Treppenstufen mit euku-naturöl

**1 x euku-naturöl**            15 Min. Einwirkzeit  
   Polieren mit einem beigen Pad oder  
   mit einem nicht fuselndem Lappen.  
   Endhärte ist nach ca. 12 h erreicht.

Pflege mit euku-pflege-emulsion.

euku-naturöl mit einem Lappen auftragen oder bei größeren Stufen mit einer Spachtel. Überschuss mit einem Lappen aufnehmen und Fläche gut auspolieren.

### Das Ergebnis:

Sowohl mit der lackierten, geschlossenen als auch mit der geölten, offenporigen Oberflächenbehandlung erhalten Sie einen wertvollen Schutz.

Im Renovierungsfall muss die Altbeschichtung komplett abgeschliffen werden, damit ein gleichmäßiges Oberflächenbild entsteht.