



Traiter rapidement votre escalier avec Strato 331 satiné/Strato 332 mat

Procédure d'application sur marche en bois brut avec Strato 331 satin/332 mat

1 x Strato 331/332	30 – 40 Min. séchage avec application au pistolet
	4h* séchage avec application au rouleau
	Egrenage : P 240
1 x Strato 331/332	30 – 40 Min. séchage avec application au pistolet
	4h* séchage avec application au rouleau
	Egrenage : P 240

*L'application optimale de Strato est, à une température de 23°C et une humidité de l'air de 50%. Il peut être égrené et ouvert au trafic après 4 heures.

En application au pistolet Strato 331/332 durcit à cœur au bout de 48 heures, avec 2 couches au pistolet en 3 jours.

L'entretien s'effectue avec euku-wax d'après la norme antidérapante DIN 18032.

Pour une application en airless une buse de 0.28 mm à 0.33 mm
Pour une application au pistolet conventionnel utilisé une buse de 1,8 mm.

Strato 331/332 peut être dilué à 5% maximum.

Procédure d'application sur marche en bois brut avec euku-huile naturel

1 x euku huile naturelle Après 15 Min faite pénétrer l'huile avec un pad beige ou blanc, repasser un chiffon en coton pour enlever les surplus.

Ouverture au trafic après 12 heures

L'application de l'huile se fait à l'aide d'une éponge ou d'un pinceau, pour des surfaces plus importantes vous pouvez utiliser une spatule en inox., ne pas laisser de surplus.

Les huiles sont des produits auto-inflammable, il est important de ne pas jeter les chiffons ou les pad dans une poubelle, mais de les étendre jusqu'à leurs séchages complets.

L'entretien des escaliers huilés se fait avec l'émulsion d'entretien mélanger à 5% d'eau.