

## G 200

**Holzrollgrund** für UA, PU, S-Siegel, auch für Exotenhölzer geeignet

- ♦ schnell trocknend
- ♦ für Exotenhölzer geeignet
- ♦ für helle Versiegelungen

### Untergrund:

Weich- und Harthölzer sowie exotische Hölzer in trockenem, öl-, fett-, wachs- und staubfreiem Zustand.

### Verarbeitungshinweise:

Mit Rolle auftragen. Raum- und Bodentemperatur min.+10 °C. Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. G 200 darf nicht zwischengeschliffen werden.

### Anwendung: Werkzeug      Trockenzeit

#### Beschichtung:

1 x G 200



30 – 40 Min.

Danach erfolgt die weitere Beschichtung mit eukula PU-, UA-, oder S-Siegel.

### Trocknung:

Hier handelt es sich um ca.-Werte, abhängig von Raum- und Bodentemperatur sowie Luftfeuchte.

### Verbrauch:

ca. 100 ml/m<sup>2</sup>

### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit Waschverdünnung V 29.

### Lagerfähigkeit:

Kühl und trocken im Originalgebinde 18 Monate.

### Kennzeichnung:

GefStoffV: F – Leicht entzündlich, Xi – reizend  
enthält Ethylacetat 2-Propanol

VbF: Klasse A I

ADR-RID: Klasse 3

UN-Nr.: 1866

Giscode: G 3

R-Sätze: 11 Leicht entzündlich

36/38 Reizt die Augen und die Haut

52/53 Schädlich für Wasserorganismen,  
kann in Gewässern längerfristig  
schädliche Wirkungen haben

67 Dämpfe können Schläfrigkeit und  
Benommenheit verursachen

S-Sätze: 16 Von Zündquellen fernhalten,  
nicht rauchen

23 Dampf nicht einatmen

26 Bei Berührung mit den Augen  
gründlich mit Wasser abspülen und  
Arzt konsultieren

38 Bei unzureichender Belüftung  
Atemschutzgerät anlegen

51 Nur in gut gelüfteten Bereichen  
verwenden

61 Freisetzung in die Umwelt  
vermeiden. Besondere Anweisungen  
einholen/Sicherheitsdatenblatt zu  
Rate ziehen.

Bitte keine Zierpflanzen, Aquarien und  
Lebensmittel im Raum lassen.

Bitte Hinweise gemäß TRGS 617 beachten.

Lösemittelhaltige Produkte können bei nicht  
ausreichender Belüftung zu Geruchsbelästigung  
führen. Hierfür schließen wir jegliche Haftung aus.

### Entsorgung:

Nicht in die Kanalisation, getrocknet auf die  
Deponie. Flüssige Siegelreste sind Sondermüll.  
Weitere Informationen siehe Sicherheitsdaten-  
blätter

eukula-

Gesellschaft moderner Kunststoff- und Lackbeschichtungen mbH

Döggingen Am Bahnhof 6 D-78199 Bräunlingen Tel. +49(0)7707.151-206 und 151-248 Fax +49(0)7707.151-245 E-Mail: [vertrieb@eukula.de](mailto:vertrieb@eukula.de) Internet: <http://www.eukula.de>

Unsere Technischen Datenblätter sollen nach dem aktuellen Kenntnisstand beraten. Diese Hinweise befreien Sie jedoch nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Geschäfts- und Lieferbedingungen.

Stand: 04 2010 Mit dieser Auflage sind alle früheren Merkblätter für dieses Produkt ungültig.