

G 280

Universal-Spachtelgrund für Nonstop-Spachtelverfahren, lösemittelhaltig

- ◆ für PU-, UA- und S-Siegel
- ◆ schnell trocknend
- ◆ einfach anzuwenden

Untergrund:

Weich- und Harthölzer, ausgenommen stark saugende Hölzer, in trockenem, öl-, fett-, wachs- und staubfreiem Zustand.

Nicht empfohlen für Holzpflaster, Hochkantlamellenparkett, Dielen, Fußbodenheizung sowie gewachsenen Altböden und Exotenhölzer.

Verarbeitungshinweise:

Mit Flächenspachtel über Kreuz spachteln, um Fehlstellen zu vermeiden. Spachtelschläge lassen sich durch Anlösen mit V 29 egalisieren. Raum- und Bodentemperatur minimum +10 °C. Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Nicht schleifen.

Verdünnung:

PU-Verdünnung V 25 oder Waschverdünnung V 29.

Trocknung:

Hier handelt es sich um ca.-Werte, abhängig von Raum- und Bodentemperatur sowie Luftfeuchte.

Verbrauch:



30 – 40 ml/m² je Schicht.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit Waschverdünnung V 29.

Lagerfähigkeit:

Kühl und trocken im Originalgebinde 18 Monate.

Anwendung:	Werkzeua	Trockenzeit
<u>Beschichtung:</u> 1 x G 280		ca. 10 Min.
1 x G 280		ca. 40 Min.

Danach erfolgt die Beschichtung mit PU-, UA- oder S-Siegel



Kennzeichnung:

- GefStoffV: F – Leicht entzündlich,
enthält Aceton
Xi – reizend
- VbF: Klasse A I
- ADR-RID: Klasse 3
- UN-Nr.: 1866
- Giscode: G 2
- R-Sätze: 11 Leicht entzündlich
36 Reizt die Augen
66 Wiederholter Kontakt kann zu
spröder oder rissiger Haut führen
67 Dämpfe können Schläfrigkeit und
Benommenheit verursachen
- S-Sätze: 16 Von Zündquellen fernhalten,
nicht rauchen
23 Dampf nicht einatmen
24 Berührung mit der Haut
vermeiden
26 Bei Berührung mit den Augen
sofort gründlich mit Wasser
abspülen und Arzt konsultieren
38 Bei unzureichender Belüftung
Atemschutzgerät anlegen
51 Nur in gut gelüfteten Bereichen
verwenden
- P-Sätze: 99 Enthält Reaktionsprodukt:
Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze
mit durchschnittlichem
Molekulargewicht \leq 700.
Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.

Bitte keine Zierpflanzen, Aquarien und Lebensmittel
im Raum lassen.

Bitte Hinweis gemäß TRGS 617 beachten.

Lösemittelhaltige Produkte können bei nicht
ausreichender Belüftung zu Geruchsbelästigung führen.
Hierfür schließen wir jegliche Haftung aus.

Entsorgung:

Nicht in die Kanalisation, getrocknet auf die Deponie.
Flüssige Siegelreste sind Sondermüll.

Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblätter

eukula-

Gesellschaft moderner Kunststoff- und Lackbeschichtungen mbH

Döggingen Am Bahnhof 6 D-78199 Bräunlingen Tel. +49(0)7707.151-206 und 151-248 Fax +49(0)7707.151-245 E-Mail: vertrieb@eukula.de Internet: <http://www.eukula.de>

Unsere Technischen Datenblätter sollen nach dem aktuellen Kenntnisstand beraten. Diese Hinweise befreien Sie jedoch nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte in
Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Geschäfts- und Lieferbedingungen.

Stand 03 2010 Mit dieser Auflage sind alle früheren Merkblätter für dieses Produkt ungültig.