

Technisches Datenblatt

UA 490 glänzend UA 491 seidenmatt

Parkett-Einkomponentensiegel für Sportböden, lösemittelhaltig

- ◆ gleitsicher nach DIN 18032, Teil 2, Prüfzeugnis durch MPA Stuttgart
- ◆ für Fußbodenheizung geeignet
- ◆ geringe Seitenverleimung

Untergrund:

Holz- und Korkböden in trockenem, öl-, fett-, wachs- und staubfreiem Zustand.

Verarbeitungshinweise:

Mit Rolle auftragen. Pneumatisches oder Airless-Spritzen ist möglich. Spritzviskosität mit V 28 einstellen. Vor Verarbeitung gut aufrühren oder aufschütteln. Raum- und Bodentemperaturen minimum +10 °C. Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Die Verarbeitung gleicher Partienummern oder das Mischen von Gebinden unterschiedlicher Partienummern garantieren einen einheitlichen und gleichmäßigen Glanzgrad.

Bei Weichhölzern wie Kiefer, Fichte oder Tanne kann es zu Harzaustritten kommen, die zu Trocknungsverzögerungen und optischen Beeinträchtigungen führen.


Verdünnung:

UA-Verdünnung V 28.

Anwendung:

Beschichtung:

1 x UA 490
+10 – 20 %
Verdünnung V 28




ca. 8 h

Zwischenschliff:

gegebenenfalls
eukula UA-Markierungs-
farbe auftragen


1 x UA 490



ca. 16 h

Zwischenschliff:

1 x UA 490
bzw. UA 491



ca. 24 h

Endhärte

nach ca. 8 – 10 Tagen

Erstpflege nach Endhärtung mit euku-wax rutschhemmend nach DIN 18032.

Trocknung:

Hier handelt es sich um Zirkawerte, abhängig von Raum- und Bodentemperatur sowie Luftfeuchte.

Verbrauch:

ca. 100 – 120 ml/m² je Schicht.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit UA-Verdünnung V 28 oder Waschverdünnung V 29.



Lagerfähigkeit:

UA 490/UA 491 kühl und trocken im Originalgebinde
12 Monate.

Kennzeichnung:

GefStoffV: Nicht unterstellt

ADR-RID: Klasse 3

UN-Nr.: 1866

Giscode: KH 1

R-Sätze: 10 Entzündlich
66 Wiederholter Kontakt kann zu
spröder oder rissiger Haut führen.

S-Sätze: 23 Dampf nicht einatmen
24 Berührung mit der Haut vermeiden
38 Bei unzureichender Belüftung
Atenschutzgerät anlegen
51 Nur in gut belüfteten
Bereichen verwenden

P-Sätze: 99 Enthält 2-Butanonoxim,
Fettsäure, C6-19 verzweigt,
Cobalt (2+)salze. Kann
allergische Reaktionen
hervorrufen.

Bei der Verarbeitung bitte keine Zierpflanzen, Aqua-
rien und Lebensmittel im Raum lassen und für aus-
reichenden Luftaustausch sorgen.

Mit dem Siegel vermischter Schleifstaub bzw. ge-
tränkte Lappen sind wegen Selbstentzündungs-
gefahr brandsicher zu entsorgen.

Bitte Hinweis gemäß TRGS 617 beachten.

Lösemittelhaltige Produkte können bei nicht ausrei-
chender Belüftung zu Geruchsbelästigung führen.
Hierfür schließen wir jegliche Haftung aus.

Entsorgung:

Nicht in die Kanalisation, getrocknet in die Deponie.
Flüssige Siegelreste sind Sondermüll.

Pflege:

Werte erhalten durch sachgerechte Pflege:
Reinigen mit euku-clean im Wischwasser und pfle-
gen mit euku-wax rutschhemmend für alle glänzend
und seidenmatt versiegelten Böden.

Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.