

Technisches Datenblatt

UA 510 glänzend UA 511 seidenmatt / UA512 matt Parkett-Einkomponentensiegel, lösemittelhaltig

- ♦ geringe Seitenverleimung, für Fußbodenheizung geeignet
- ♦ hohe mechanische und chemische Beständigkeit
- ♦ entaromatisiert und bleifrei

Untergrund:

Holz- und Korkböden in trockenem, öl-, fett-, wachs- und staubfreiem Zustand.

Verarbeitungshinweise:

Mit Rolle auftragen. Pneumatisches oder Airless-Spritzen ist möglich. Spritzviskosität mit V 28 einstellen. Vor Verarbeitung gut aufrühren oder aufschütteln.

Raum- und Bodentemperaturen minimum +15°C. Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Die Verarbeitung gleicher Partienummern oder das Mischen von Gebinden unterschiedlicher Partienummern garantieren einen einheitlichen und gleichmäßigen Glanzgrad.

Bei Weichhölzern wie Kiefer, Tanne oder Fichte und bei Exotenhölzern kann es zu Harzaustritten kommen, die zu Trocknungsverzögerungen und optischen Beeinträchtigungen führen.

Verdünnung:

UA-Verdünnung V 28.

Anwendung: Werkzeug Trockenzeit

Beschichtung:

a) Wohnbereich:

2 x G 240 oder G 280



30- 40 Min.


1 x UA 510 bzw. UA 511/UA 512



ca. 12 h


b) exotische Hölzer oder gewachste Altböden:

1 x G 200



30 – 40 Min.


1 x UA 510



ca. 12 h

Zwischenschliff:


1 x UA 510 bzw. UA 511/UA 512



ca. 12 h

c) stärker beanspruchte Böden und auf Fußbodenheizung:


1 x UA 510 + 10 – 20% Verdünnung V 28



ca. 6 h

Zwischenschliff:


1 x UA 510



ca. 12 h

Zwischenschliff:

1 x UA 510 bzw. UA 511/UA 512



ca. 12 h

Endhärte nach ca. 8 – 10 Tagen

Erstpflge nach ca. 10 Tagen mit euku-wax rutschhemmend nach DIN 18032.



Trocknung:

Hier handelt es sich um Zirkawerte, abhängig von Raum- und Bodentemperatur sowie Luftfeuchte. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit kann sich die Trocknungszeit verlängern.

Verbrauch:

ca. 100 – 120 ml/m² je Schicht.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit UA-Verdünnung V 28 oder Waschverdünnung V 29.

Lagerfähigkeit:

Kühl und trocken im Originalgebinde
12 Monate.

Kennzeichnung:

GefStoffV: Nicht unterstellt
ADR-RID: Klasse 3
UN-Nr.: 1866
Giscode: KH 1
R-Sätze: 10 Entzündlich
S-Sätze: 51 nur in gut belüfteten
Bereichen verwenden
23 Dampf nicht einatmen
38 Bei unzureichender
Belüftung Atemschutzgerät
anlegen
P-Sätze: 99 Enthält 2-Butanonoxim,
Fettsäure, C6-19 verzweigt,
Cobalt (2+)salze. Kann
allergische Reaktionen
hervorrufen.

Bei der Verarbeitung bitte keine Zierpflanzen, Aquarien und Lebensmittel im Raum lassen und für ausreichenden Luftaustausch sorgen.

Mit dem Siegel vermischter Schleifstaub bzw. getränkte Lappen sind wegen Selbstentzündungsgefahr brandsicher zu entsorgen.
Bitte Hinweis gemäß TRGS 617 beachten.

Lösemittelhaltige Produkte können bei nicht ausreichender Belüftung zu Geruchsbelästigung führen. Hierfür schließen wir jegliche Haftung aus.

Entsorgung:

Nicht in die Kanalisation, getrocknet in die Deponie. Flüssige Reste sind Sondermüll.

Warnhinweis – Selbstentzündungsgefahr:

Getränkte Arbeitsmittel, wie z. B. Tücher, Vliese, Schleifstaub u.ä. luftdicht in Metall-behälter verschließen oder mit Wasser tränken und brandsicher entsorgen.

Pflege:

Werte erhalten durch sachgerechte Pflege:
Reinigen mit euku-clean im Wischwasser und pflegen mit euku-wax rutschhemmend für alle glänzend und seidenmatt versiegelten Böden und mit euku-mattwax für alle matt versiegelten Böden

Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.