

Technisches Datenblatt

Strato Pro seidenmatt

2K-PU Siegel, wasserbasierend

rutschhemmend gemäß R9 nach BGR 181 für Arbeitsbereiche

- ♦ hochabriebfest und NMP-frei
- ♦ nicht vergilbend, auch für helle Hölzer
- ♦ einfache Härtereinarbeitung 10:1 mit Strato 460 Härter

Untergrund:

Holz- und Korkböden in trockenem, öl-, wachs- sowie staubfreiem Zustand.

Bei Fußbodenheizung, Holzpflaster-, Dielenböden und nicht schubfest verklebten Holzfußböden bitte Strato 200 Holzrollgrund vorschalten.

Verarbeitungshinweise:

Vor Verarbeitung Lack kräftig aufschütteln! Strato Pro mit Strato 460 Härter im Mischungsverhältnis 10 : 1 im Behälter kräftig schütteln oder maschinell rühren und ca. 15 Min. stehen lassen. Topfzeit ca. 4 Std.

Mit Rolle auftragen.

Raum- und Bodentemperatur minimum +15°C.

Gut lüften, Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Anwendung

Grundierung:

1 x Strato 200

Holzgrund zur Reduzierung der Seitenverleimung ohne Zwischenschliff
oder

1 x Strato Pro
incl. Strato 460 Härter
mit Zwischenschliff

Beschichtung:

1 x Strato Pro
incl. Strato 460 Härter

Zwischenschleifen:

1 x Strato Pro
incl. Strato 460 Härter

Werkzeug



Trockenzeit

ca. 1 h

ca. 6 h **

ca. 6 h **

ca. 6 h **

Endhärte

ca. nach 7 Tagen

Trocknung:

Hier handelt es sich um Zirkawerte, abhängig von Raum- und Bodentemperatur sowie Luftfeuchte.
** Bei optimalen Bedingungen, d. h. bei 23°C und einer Luftfeuchte von 50 % ist Strato Pro nach einer Trockenzeit von ca. 6 h trocken, begebar und schleifbar.

Um die Holzquellung möglichst gering zu halten, ist eine **Trockenzeit über Nacht** vorzuziehen.

Die Trocknungszeit gilt nicht für stark saugende Hölzer (!) wie z.B. Buche, Esche, Ahorn etc. und bei untertrockneten Böden bzw. Altböden, bei welchen das Kleberbett nicht mehr intakt ist. Hier ist eine Trocknungszeit über Nacht zwingend erforderlich. →

Verbrauch:

ca. 130 ml/m² je Schicht.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Angetrocknete Filmreste mit Waschverdünnung
V 29.

Lagerfähigkeit Strato Pro / Stato 460 Härter:

Kühl und trocken im Originalgebinde 12 Monate.
Vor Frost schützen.

Kennzeichnung:**Strato Pro**

GefStoffV: entfällt
VbF: nicht unterstellt
ADR-RID: entfällt
UN-Nr.: entfällt
Giscode: W 3/DD +
R-Sätze: keine
S-Sätze: 38 Bei unzureichender Belüftung
Atemschutzgerät anlegen
23 Dampf nicht einatmen

Strato 460 Härter

GefStoffV: Xi reizend, enthält Polyisocyanant
aliphatisch
VbF: A III
ADR-RID: entfällt
UN-Nr.: entfällt
Giscode: W 3/DD +
R-Sätze: 36 Reizt die Augen
43 Sensibilisierung durch Hautkontakt
möglich
S-Sätze: 23 Dampf nicht einatmen
24 Berührung mit der Haut vermeiden
26 Bei Berührung mit den Augen sofort
gründlich mit Wasser abspülen und
Arzt konsultieren
37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen
38 Bei unzureichender Belüftung
Atemschutzgerät anlegen
P-Satz: 91 Enthält Isocyanate. Hinweise des
Herstellers beachten

Entsorgung:

Nicht in die Kanalisation, getrocknet auf die Deponie.

Pflege:

Um die Rutschhemmung gemäß R9 zu erhalten,
sollte der mit Strato PRO versiegelte Boden nur mit
euku-clean im Wischwasser gereinigt werden.

Kein euku-wax oder euku-polish auftragen. Falls
erforderlich eine Nachversiegelung mit Strato PRO
nach Zwischenschliff vornehmen.

Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.